

SANLUX ZINC CHROMATE

DESKRIPSI PRODUK

Pelapis dasar berkualitas untuk perlindungan maksimal terhadap karat dan korosi pada besi dan baja yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk hasil yang tahan lama dan profesional.



KEUNGGULAN PRODUK

- Tampilan akhir matt
- Menahan karat & korosi 2x lebih kuat
- Perlindungan maksimal pada konstruksi baja/logam/besi
- Daya rekat 2x lebih kuat
- Daya sebar lebih luas
- Warna lembut
- Tidak beracun

SPESIFIKASI

Tipe Resin	Special Air Drying Alkyd
Bahan Dasar	Minyak
Warna	Custom
Hasil Akhir	Matt to Semi Gloss
Berat Jenis	1.37 - 1.39 Kg/Liter
Kepadatan Isi	67-69%
Viscosity	78 - 86 KU
Pencil Hardness	HB
Impact Strength (ASTM S 88601)	Pass
Flexibility (ASTM D522)	Pass
Cross-Cut Adhesion (ASTM D3359)	Pass
Corrosion Resistance (SST 300 h)	Creepage from scratch ± 1 mm
Daya Sebar	6-9 m ² per kg (30-40 μ)
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Kering Sentuh	60-90 menit
Interval Pengecatan Berikutnya	16-24 jam

JENIS PERMUKAAN

Dapat diaplikasikan pada permukaan besi.

KEMASAN

- 1 Kg
- 5,2 Kg
- 20 Kg

SERTIFIKASI



CARA PEMAKAIAN

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak/oli, karat dan kondisi kering.
- Aduk terlebih dahulu sebelum dipakai.
- Dapat diencerkan dengan Thinner T4 atau Terpenting atau Thinner B 10-15% volume, untuk aplikasi dengan roller dan kwass. 40-60% volume, untuk aplikasi dengan air spray.

ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.